081 707 0333 (คอนกรีตผสมเสร็จ)
081 596 7455 (เสาเข็ม แผ่นพื้น ท่อระบายน้ำ)
055 262 270
ซีพีซีคอนกรีตอัดแรง พิษณุโลก
concrete.cpc@gmail.com
www.cpc-concrete.com
LINE ID : 0817070333, 0815967455



มอก.213-2560

ค่าอัดแรงประลัย ที่อายุคอนกรีต 28 วัน		ชื่อชั้นคุณภาพ	เกณฑ์การใช้งาน
ทรงลูกบาศก์ 15x15x15 (กก./ตร.ซม.)	ทรงกระบอก 15x30 (กก./ตร.ซม.)		
คอนกรีตหยาบ			เทลีน ห้ามใช้เทโครงสร้าง
180	150	C15/18	เทลีน ห้ามใช้เทโครงสร้าง
210	180	C18/21	งานทางเท้า และงานกึ่งโครงสร้าง
240	210	C21/24	งานโครงสร้างทั่วไป และงานถนน
280	240	C24/28	งานอาคารสูง สนามบิน และถนนกรมทาง
300	250	C25/30	
320	280	C28/32	
350	300	C30/35	
380	320	C32/38	งานสะพาน เขื่อน ท่าเรือ
400	350	C35/40	
420	380	C38/42	งานผลิตเข็ม แผ่นพื้น และงานหล่อสำเร็จ
450	400	C40/45	งานผลิตเข็ม แผ่นพื้น และงานหล่อสำเร็จ
500	450	C45/50	
550	500	C50/55	









คอนกรีตผสมเสร็จ (READY MIXED CONCRETE)